



Technický list

GRIP #4

1K UNIVERSAL ADHESION PROMOTOR AEROSOL jednosložkový univerzální adhezní základ

Jednosložkový univerzální adhezní základ v aerosolu. Podporuje přilnavost barvy k většině automobilových povrchů, jako jsou plasty, hliník, pozinkovaný kov, zinek, přelakovány povrchy, sklolaminát, dokonce i na plniče. **Nahrazuje potřebu obrousovat povrchy v těžko dostupných místech**, např. pod krytem, pod víkem. Vynikající adhezní vlastnosti. Může být přelakován většinou nátěrů na bázi vody a rozpouštědla.

- jemný nástřík – není nutné přebroušení,
- přetíratelný většinou nátěrů na vodní nebo rozpouštědlové bázi,
- poskytuje ochranou bariéru vůči odlupování barvy nebo narušení rozpouštědlem.

FYZIKÁLNÍ A TECHNICKÉ PARAMETRY

Podklady

Přímo na kov, hliník, SMC (Sheet Moulding Compound – termosetický kompozitní materiál), lehce obroušené elektroforeticky lakované povrchy, galvanizovaná ocel, sklolaminát, připravené povrchy s původními laky.

Pomůcky

Odmašťovač a brusný papír P200 – P400.

Skladování a doba použitelnosti

2 roky při správných podmínkách skladování.

Před použitím aerosol uchovávejte 2 hodiny při pokojové teplotě. Při dlouhodobém skladování uchovávejte v suchém a dobře větraném prostoru, vyhýbejte se přímému slunečnímu záření a mrazu. Chcete-li maximalizovat životnost vašeho aerosolu, vždy po použití vyčistěte trysku. Pokud se tryska zablokuje, vyjměte ji z plechovky a namočte do ředidla.

Doporučená teplota skladování 5 – 25 °C

Doporučená aplikační teplota 20 °C

VOC informace

Limit EU pro tento produkt (kategorie produktu: IIB.e) ve formě připravené k použití je 840 g/l. Obsah VOC v tomto produktu ve formě připravené k použití je 770 g/l.

APLIKAČNÍ ÚDAJE

Příprava podkladu

Pro dosažení nejlepšího výsledku dbejte na to, aby byl povrch důkladně vyčištěný, odmaštěný, vysušený a bez prachu.

Míchání

Aerosol před použitím dobře protřepejte po dobu min. 2 minut.

PRACOVNÍ POSTUP

Nátěry

1 – 2 vrstvy se vzdálenosti cca 25 cm od povrchu, jedna vrstva cca 2 μ (mlhový nástřík).

Teoretické pokrytí: 3 m²

Přetírání

GRIP#4 adhezní základ v aerosólu, může být přelakován většinou nátěrů na bázi vody nebo rozpouštědla.

Doba odpařování při 20 °C: mezi nátěry 10 min.

Čas sušení

proti prachu: 10 min.
přetíratelný: 20 min.

Nechte schnout po dobu 20 min. před aplikací jakéhokoliv dalšího nátěru na bázi rozpouštědla, natíráním či čištěním.

Doba schnutí závisí na tloušťce filmu, vlhkosti a teploty.

INFORMACE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

POUZE PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ! Přečtěte si celý návod před použitím. Tento výrobek obsahuje nebezpečné látky a proto použijte vhodné osobní ochranné prostředky. Podívejte se prosím na označení které najdete v bezpečnostním listu pro úplné pokyny při manipulaci a osobní ochraně. Informace jsou k dispozici prostřednictvím společnosti RENOJAVA s.r.o.

Likvidace odpadu

Použitý a vyprázdněný obal odevzdejte na sběrné místo pro obalové odpady. Obaly se zbytkem produktu odevzdejte na místo určené pro manipulaci s nebezpečným odpadem. Zneškodněte podle platné regionální a národní legislativy.

RENOJAVA



RENOJAVA s.r.o.

Bulharská 26
080 01 Prešov
Slovensko
renojava@renojava.sk

www.renojava.sk

Prodejna

Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
predajna@renojava.sk

Otevírací doba:

Po – Pá: 8:00 – 16:30

So: 8:00 – 12:00 (dub. – říj.)

Odborné informace

Tel.: +420 776 77 55 35
raptor@raptorcz.cz

www.raptorcz.cz

aktualizované
november 2019