

Technický list

Medium Cut Polish 2500

Jemná brúsna pasta

MENZERNA Medium Cut 2500 je jemná brúsna / leštiaca pasta na odstránenie stredne hlbokých škrabancov z lakovaných povrchoch. Táto jemná brúsna pasta ponúka ideálnu kombináciu odstraňovania stôp po brúsení a dosiahnutia lesku na lakovaných povrchov. Ideálne sa hodí na leštenie stredne hlbokých škrabancov a odstraňovanie známok opotrebovania.

Technické parametre

Krok	2 Medium Cut
Kategória	Štandardné produkty
Farba	biela
Brúsenie	5
Lesk	7
Hustota	1,0 kg/l
Viskozita	9 - 15 Pa·s
Použitie	detailing/lakovne
Max. obrusovanie	P3000
Balenie	fľaša 250 ml a 1 l
Skladovanie	5 - 30 °C, chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením

Aplikačné údaje

Leštiace nástroje	Medium Cut leštiaci pad (žltý)
Odporúčanie rýchlosti pre tvrdý náter	Rotačné: 1250 otáčok za minútu Orbitálne: stredný rozsah otáčok
Odporúčaný tlak	stredný

Postup pri leštení

1. Pred leštením povrch dôkladne očistite produktom Menzerna Control Cleaner.
2. Pretrepte fľašu a naneste leštiacu pastu na leštiaci pad nasledovne (odporúčanie pre plochu 40 x 40 cm):
   Pad s priemerom 95 mm: 3 - 4 kvapky o veľkosti hrášku.
   Pad s priemerom 150 mm: 5 kvapiek o veľkosti hrášku.
3. Na odstránenie škrabancov, stôp po brúsení čerstvo lakovaného povrchu, známok opotrebovania či umývania použite Medium Cut penový pad (žltý).
4. Použite buď rotačný (1250 ot./min) alebo orbitálny (stredné otáčky) leštiaci stroj a použite metódu krížového leštenia alebo leštite ručne (stredný tlak a krúživé pohyby). Pri leštení vyvíjajte mierny a rovnomerný tlak pri konštantne miernej rýchlosti otáčania.
5. Spočiatku sa leštiaca pasta bude zdať trochu mliečna a mala by sa zapracovať, kým nebude viditeľný len mierne priehľadný / mastný film.
6. Po dokončení leštenia odstráňte všetky zvyšky utierkou z mikrovlákna bez použitia akéhokoľvek tlaku.
7. Škrabance, stopy po brúsení a známky opotrebovania, stopy po autoumývarni sú teraz odstránené. Následne použite leštiacu pastu Menzerna Finish na odstránenie akýchkoľvek hologramov.

menzerna

Menzerna systém

	KROK 1 Heavy Cut	KROK 2 Medium Cut	KROK 3 Finish	KROK 4 Protection
ŠTANDARDNÉ PRODUKTY	**Heavy Cut Compoud 1000**	**Medium Cut Polish 2500**	**Final Finish 3000**	**Power Lock Ultimate Protection**
ALTERNATÍVNE PRODUKTY	**Heavy Cut Compoud 1100**	**Medium Cut Polish 2400**	**Super Finish 3500**	**Liquid Carnauba Protection**
		Medium Cut Polish 2200	**Super Finish Plus 3800**	**Sealing Wax Protection**
PRÉMIOVÉ PRODUKTY	**Super Heavy Cut 300**		**Power Protect Ultra 2in1**	
	Super Heavy Cut 400			
		One-Step Polish 3in1		
PRÉMIOVÉ PADY	**vlnený leštiaci pad Heavy leštiaci pad**	**Medium leštiaci pad**	**Soft leštiaci pad**	**Wax Foam leštiaci pad**

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnymi nariadeniami.

RENOJAVA

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní.
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

RENOJAVA

RENOJAVA s.r.o.
Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
info@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
info@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr.-okt.)

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

aktualizované nov 2023