

Technický list

One-Step Polish 3 in 1

Brúsno-leštiaca pasta s voskom

Menzerna 3in1 One-Step Polish je univerzálna leštiaca pasta, ktorá brúsi, leští a ochraňuje. Má veľmi jednoduché použitie. Spoľahlivo odstráni škrabance, ryhy po brúsení, aj po strojovom brúsení P3000 a aj jemnejšom. Poskytuje trvalú ochranu s vysokým leskom. Obsahuje vosk a je možné ho následne prelakovať

Technické parametre

Krok	2 Medium Cut / 3 Finish / 4 Protection
Kategória	Prémiové produkty
Farba	krémová
Brúsenie	5
Lesk	9
Hustota	1,0 kg/l
Viskozita	9 - 15 Pas
Použitie	lakovne
Max. obrusovanie	P3000
Balenie	fľaša 250 ml a 1 l
Skladovanie	5 - 30 °C, chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením

Aplikačné údaje

Leštiace nástroje

Medium Cut leštiaci pad (žltý) / aplikátor na ručné leštenie

leštenie

Odporúčanie rýchlosti pre tvrdý náter

Rotačné:	Štart: 1250-1500 ot/min
	Koniec: 500-800 ot/min
Orbitálne	Začiatok: Stredný rozsah otáčok
	Koniec: nízky rozsah otáčok

Odporúčaný tlak

Začiatok: pracujte so stredným tlakom

Koniec: práca s nízkym tlakom

Postup pri leštení

1. Pred leštením povrch dôkladne očistite produktom Menzerna Control Cleaner.
2. Pretrepte fľašu a naneste leštidlo nasledovne (odporúčanie pre plochu 40x40 cm):
   Pad s priemerom 95 mm: 3-4 kvapky o veľkosti hrášku.
   Pad s priemerom 150 mm: 5 kvapiek o veľkosti hrášku.
   Pad s priemerom 180 mm: 6-7 kvapiek o veľkosti hrášku.
3. Na odstránenie škrabancov, stôp po brúsení lakovaného povrchu, známok umývania či opotrebovania použite Medium Cut penový pad (žltý).
4. Použite buď rotačný alebo orbitálny leštiaci stroj a použite krížovú metódu leštenia. Pri leštení vyvíjajte na začiatku stredný tlak a strednú rýchlosť otáčania. V záverečných krokoch znížte tlak aj rýchlosť.
5. Spočiatku sa leštiaca pasta bude zdať trochu mliečna a mali by ste ju zapracovať, kým nebude viditeľný len mierne priehľadný / mastný film.

RENOJAVA

6. Nechajte produkt zaschnúť 5 - 10 min. a potom jemne odstráňte zvyšky leštidla utierkou z mikrovlákna bez použitia akéhokoľvek tlaku.
7. Škrabance, stopy po brúsení, známky opotrebovania či stopy po autoumyvárke sú odstránené. Podľa požiadaviek na povrch môžete opätovne použiť produkt pomocou Wax Foam leštiaceho padu (modrý), na dosiahnutie ešte lepších výsledkov povrchu.

Menzerna systém

<table>
<tr><th></th><th>KROK 1
Heavy Cut</th><th>KROK 2
Medium Cut</th><th>KROK 3
Finish</th><th>KROK 4
Protection</th></tr>
<tr><td>ŠTANDARDNÉ PRODUKTY</td><td>Heavy Cut Compoud 1000</td><td>Medium Cut Polish 2500</td><td>Final Finish 3000</td><td>Power Lock Ultimate Protection</td></tr>
<tr><td rowspan="2">ALTERNATÍVNE PRODUKTY</td><td rowspan="2">Heavy Cut Compoud 1100</td><td>Medium Cut Polish 2400</td><td>Super Finish 3500</td><td>Liquid Carnauba Protection</td></tr>
<tr><td>Medium Cut Polish 2200</td><td>Super Finish Plus 3800</td><td>Sealing Wax Protection</td></tr>
<tr><td rowspan="3">PRÉMIOVÉ PRODUKTY</td><td colspan="2">Super Heavy Cut 300</td><td colspan="2">Power Protect Ultra 2in1</td></tr>
<tr><td colspan="2">Super Heavy Cut 400</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">One-Step Polish 3in1</td><td></td></tr>
<tr><td>PRÉMIOVÉ PADY</td><td>vlnený leštiaci pad
Heavy leštiaci pad</td><td>Medium leštiaci pad</td><td>Soft leštiaci pad</td><td>Wax Foam leštiaci pad</td></tr>
</table>

Bezpečnostné opatrenia a likvidácia

Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Likvidujte zostávajúci produkt a obal v súlade s miestnymi nariadeniami.

Informácie v tomto technickom liste sú uvedené na základe praktických skúseností a testovaní.
Podmienky alebo metódy manipulácie, skladovania, použitia alebo likvidácie výrobku sú mimo našu zodpovednosť.

RENOJAVA

RENOJAVA s.r.o.
Jána Pavla II. 14495/1A
080 01 Prešov
Slovensko
info@renojava.sk

www.renojava.sk

Predajňa
Jána Pavla II. č. 1A
080 01 Prešov
Tel.: +421 905 941 984
info@renojava.sk

Otváracie hodiny:
Po – Pi: 8:00 – 16:30
So: 8:00 – 12:00 (apr.-okt.)

Odborné informácie
Tel.: +421 918 452 500
produkty@renojava.sk

aktualizované nov 2023